



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: [st-stroiy.ru](http://st-stroiy.ru)

E-mail: [info@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), [sts-vo@mail.ru](mailto:sts-vo@mail.ru)

### Технические характеристики геосетки Армдор 50

Наименование показателей	Ед. изм.	АРМДОР 50
Материал	-	стекловолокно
Поверхностная плотность	г/м <sup>2</sup>	225±30
Прочность при растяжении		
- в продольном направлении	кН/м	50
- в поперечном направлении	кН/м	50
Относительное удлинение при максимальной нагрузке		
- в продольном направлении	%	3
- в поперечном направлении	%	3
Стойкость к агрессивным средам	%	95
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению	%	95
Размер ячеек	мм	25x25 37,5x37,5 50x50
Ширина рулона	см	120 140
Длина рулона	м	75

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте [info.@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).